

ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Краска водная звездное небо 2580

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Текстильная краска на водной основе для текстильной печати с блестящим перламутровым эффектом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Не содержит тяжелые металлы
- Хорошая стабильность на сетке
- Хорошая эластичность
- Мягкая на ощупь

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для прямой печати на крое и готовой одежде.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	Хлопок, ткани могут быть как белые, так и цветные.
Сетка	Макс. 32-43 нитей/см
Эмульсия	Zero-In UNIVERSAL PLUS Zero-In VERSA
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 Shore
Сушка	При температуре 160-170°C в течение 2-х минут.
Разбавитель	При необходимости, вода в количестве макс. 2%
Катализатор	Ecotex Fix 50 макс. 2 %
Цвета	Допускается подкрашивание водными пигментами до 1%
Очистка	Вода или SCREEN CLEAN ST
Хранение	Вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °C.
Расфасовка	10 - 30 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению. Перед применением необходимо тщательно перемешать.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кроющая способность краски зависит от следующих факторов: вид печати, тип рисунка, номер сетки (нитей/см), давление ракеля и скорость печати.

Краска предназначена для печати, как на автоматическом, так и полуавтоматическом и ручном оборудовании, как на плоских, так и на ротационных печатных машинах.



ООО «КВО трэйд» является
подписантом Хартии
добропорядочных участников ВЭД

ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

СУШКА:

Сушка краски должна производиться при температуре 160-170°C в течение 2-х минут.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушилке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть не постоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Изделия, запечатанные с 2580 рекомендуется стирать на деликатном режиме при температуре воды не более 40°C.

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.



ООО «КВО трэйд» является
подписантам Хартии
добропорядочных участников ВЭД