

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Высокогляnceвая краска HIGLOSS ECO II KV18-00*

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Глянцевая краска на основе растворителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Превосходная кроющая способность**
- **Высокая яркость цветов**
- **Отличная гибкость**
- **Хорошая стойкость к воздействию химических веществ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска может использоваться для самых разнообразных задач. Применяется для печати по жесткому и мягкому ПВХ (спортивная обувь, мячи и пр.), поликарбонат, акрил, ацетат целлюлозы.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	ПВХ, поликарбонат, акрил, ацетат целлюлозы.
Сетка	77 - 120 нитей/см
Эмульсия	KVOPrint Water and Solvent Resistant
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 75 Shore
Сушка	При комнатной температуре около 10 мин, Сушка горячим воздухом 55-65°C в течение 15-20стр.
Замедлитель	KVOPrint для TEXILON ECO II / HIGLOSS ECO II (90923) 0257 10-15%
Очистка	KVOPrint SCREEN CLEAN
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке в темном месте при температуре 5 - 25 °С.
Расфасовка	1 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 120 нитей/см составляет примерно 50-60 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:



Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

ЦВЕТА:

KV18-0254	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II белая 0254	аналог 35100
KV18-0382	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II белая высококроющая 0382	аналог 35101
KV18-0255	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II черная 0255	аналог 35700
KV18-0380	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II желтая GS 0380	аналог 35200
KV18-0381	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II желтая RS 0381	аналог 35202
KV18-0383	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II красная BS 0383	аналог 35303
KV18-0384	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II красная YS 0384	аналог 35302
KV18-0385	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II оранжевая 0385	аналог 35301
KV18-0386	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II фиолетовая 0386	аналог 35440
KV18-0387	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II синяя 0387	аналог 35401
KV18-0388	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint HIGLOSS ECO II зеленая 0388	аналог 35500
KV18-0389	Глянцевая сольвентная прозрачная база KVOPrint HIGLOSS ECO II BASE 0389	аналог 35800

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

