

Добавки в пластизолевые краски KV17

Предназначены для регулирования свойств и характеристики пластизолевых красок.

<p>Пластификатор жидкий Разбавитель для пластизолевых красок KVOPrint REDUCER 0209 Код: KV17-0209 Упаковка: 5 кг.</p>	<p>Этот пластификатор снижает вязкость краски и дает большую эластичность и мягкость после сушки при высокой температуре. Добавляется в краску в количестве 1-3%.</p>
<p>Вспенивающая добавка KVOPrint NEW PUFF ADDITIVE 0227 Код: KV17-0227 Упаковка: 1 кг.</p>	<p>Вспенивающая добавка для использования с цветными пластизолевыми красками. Сушки при 150°C достаточно для достижения эффекта. Добавляется в краску в количестве 10-30%. Не снижает яркость получившихся красок (черный цвет остается черным, а не серым). Вспенка получается эластичной. Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. Сетка макс.55нит/см.</p>
<p>Вспенивающая добавка KVOPrint PUFF ADDITIVE 0226 Код: KV17-0226 Упаковка: 5 кг.</p>	<p>Вспенивающая добавка для использования с цветными пластизолевыми красками. Сушки при 150°C достаточно для достижения эффекта. Добавляется в краску в количестве 5-20%. Для придания смеси эластичности после вспенки требуется, рекомендуется добавление 5% прозрачной базы KVOPrint GELL CLEAR 0233 (KV17-0233). Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. Сетка макс.55нит/см.</p>
<p>Добавка для печати высоких слоев KVOPrint HD 0228 Код: KV17-0228 Упаковка: 5 кг.</p>	<p>Это добавка используемая для трафаретной печати высокой плотности. Добавляется в краску 15-20%. Требуется добавления 5% KVOPrint GELL CLEAR 0233 (KV17-0233) для придания эластичности и гибкости печати и предотвращения растрескивания после печати. Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. Сетка макс.55нит/см.</p>
<p>Добавка для печати высоких слоев KVOPrint NEW HD 0229 Код: KV17-0229</p>	<p>Это также добавка используемая для трафаретной печати высокой плотности. Дополнение в краску 15-20%. Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. Не снижает яркость получившихся красок (черный цвет остается черным, а не</p>



Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Упаковка: 1кг.	серым). Сетка макс 55нит/см.
Загуститель KVOPrint THICKNER 0230 Код: KV17-0230 Упаковка: 1 кг.	Загуститель используется для повышения вязкости пластизольных красок. Добавляется в краску в количестве 2- 5%. Тщательно перемешивать. Дать смеси время 1-2 часа выстояться перед печатью .
База 3D эффект KVOPrint EMBOSS GELL 0232 Код: KV17-0232 Упаковка: 1кг.	Густая пластизольная база для создания 3D эффектов, эластичная. Сетка макс 43нит/см.
Добавка для увеличения эластичности KVOPrint GELL CLEAR 0233 Код: KV17-0233. Упаковка: 1кг.	Увеличит стойкость к истиранию рисунка. Добавляется в краску до 25%.
База для глиттеров KVOPrint GLITTER BASE 0231 Код: KV17-0231 Упаковка: 1кг.	Прозрачное связующее на пластизольной основе для текстильной печати с использованием глиттеров. Сетка от 18-34нит/см (зависит от размера глиттера)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.

Следует помнить, что изделия, запечатанные пластизольными красками нельзя подвергать глажению, отбеливанию или сухой чистке.

Перед началом печати убедитесь, что ракель, контр ракель, трафарет полностью отчищены от остатков предыдущей краски, чтобы избежать возможного изменения цвета и качества печати.

Хранение: вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °С.

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.



ООО «КВО трейд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**



ООО «КВО трейд» является
подписантом Хартии
добросовестных участников ВЭД