

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Матовая виниловая краска VINILFLAT ECO KV13-****

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Матовая краска на основе растворителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Превосходная кроющая способность
- Быстрая сушка
- Прекрасные печатные свойства
- Хорошая стойкость к воздействию химических веществ
- Пригодна для высокочастотной сварки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска может использоваться для самых разнообразных задач, в частности для печати рекламной и POP продукции, а также этикеток, наклеек, декорирования тентов и изделий из дерева.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	ПВХ, Акрил, АБС, бумага и картон дерево
Сетка	77 - 120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсии стойкие к сольвентным краскам
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 75 Shore
Сушка	При комнатной температуре около 30 мин, Сушка горячим воздухом 50-60°C в течение нескольких минут.
Разбавитель	Разбавитель для краски 718 нормальный KV13-0094 Разбавитель медленный для сольвентных красок KV13 0287 (90918)
Замедлитель	Замедлитель для краски А-800 KV13-0095
Дополнительные материалы	Усилитель адгезии для сольвентных красок KV13 0289 (90908) до 10%
Очистка	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920 Смывка KVOPrint SCREEN CLEAN (универсальная)
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке.
Расфасовка	1 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 120 нитей/см составляет примерно 30-35 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**

Стойкость краски к погодным условиям, том числе к солнечному свету составляет до 2-х лет. На стойкость краски во многом влияют тип подложки, географическое положение и степень загрязненности воздуха.

При этом при добавлении в краску белого или прозрачного цветов ее стойкость может уменьшаться.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

В случае недостаточной адгезии краски, особенно при печати на сложных поверхностях, рекомендуется добавить 10% Усилитель адгезии для сольвентных красок KV13 0289 (90908). Однако в этом случае срок годности краски составит макс. 8 часов.

ЦВЕТА:

KV13-0275-001 VINILFLAT ECO прозрачная	(аналог 38800)
KV13-0276-001 VINILFLAT ECO глубокий белый	(аналог 38101)
KV13-0277-001 VINILFLAT ECO черный 0277	(аналог 38700)

Для приготовления металлизированных следует добавлять соответствующие пигменты в VINILFLAT ECO прозрачная в следующих количествах:

Серебряные порошки	10 – 15%
Золотые порошки	20 – 25%

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

ООО «КВО трейд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**