

## Инструкция по применению добавок в различные виды красок

### СОЛЬВЕНТ

ОБЩАЯ СУММА ДОБАВОК 15%		
Выравнивающая добавка	90.970	2%
Усилитель адгезии	90.908, 90.909	10%
Разбавитель		15%
Замедлитель		

### УФ

Выравнивающая добавка	90.970	до 2%
Антивспениватель	71009	0,1-1,5%
Улучшение растекания	71011	0,1-1%
Усилитель адгезии	71021	до 10%
Фотоинициатор	71006	до 3%

### ПЛАСТИЗОЛЬ

Разбавитель (пластификатор)	<a href="#">KV17-0209</a> <a href="#">KV06-0045</a>	до 3%
Загуститель (дать настояться 1-2 часа)	<a href="#">KV17-0230</a>	до 5 %
ПУФ	<a href="#">KV17-0226</a> <a href="#">KV06-0046</a>	5-20%
Высокий слой	<a href="#">KV17-0228</a> <a href="#">KV17-0229</a>	15-20%
Катализатор (работает 6 часов)	<a href="#">KV06-0182</a>	1-2%

### ВОДНЫЕ

Активатор	SAFOLIN	6%
Замедлитель	NON-DRY	1-2%
Пигменты	<a href="#">KV17</a> , ECOTEX,TEXILAC COLORANTE	3-5%
Флюорные Пигменты	<a href="#">KV17</a> , ECOTEX,TEXILAC COLORANTE	8%
Фиксатор		1-3%

### ПОРОШКОВЫЕ ПИГМЕНТЫ

СЕРЕБРО	<a href="#">KV06-0051</a>	15%
ЗОЛОТО	<a href="#">KV06-0052</a>	20%
ФОСФОРИСЦЕНТНЫЙ (светонакопительный)	<a href="#">KV06-0053</a>	
ГЛИТТЕРЫ		до 30%

### СИЛИКОН

Катализатор (база+пигмент)	<a href="#">KV19-0261</a>	10%
Разбавитель	<a href="#">KV19-0397</a>	до 5%
Пигмент	<a href="#">KV19-0***</a>	до 10%

