

Краска KVOPrint ONDAFLUTE KV09-***

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сольвентная краска на основе целлюлозы для печати на полиолефиновых материалах (полиэтилен, полипропилен и др.)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Высокая укрывистость**
- **Отличная стабильность на форме**
- **Высокая стойкость**
- **Высокая гибкость**
- **Быстрое высыхание**
- **Хорошая адгезия также к необработанным материалам**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

KVOPrint ONDAFLUTE дает хорошие результаты даже при использовании для печати на различных материалах, таких как твердые листы ПВХ, изделиях из полистирола, и другие виды бутылок из полиолефина. Благодаря легкости в обращении и быстрому высыханию эти чернила особенно подходят для автоматических высокочастотных процессов печати.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	Обработанные полиэтилен, полипропилен, полиэтилен высокого давления. ПВХ, полистирол
Сетка	120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсия стойкая к сольвентным краскам
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 75 Shore
Сушка	При комнатной температуре около 5-10 мин, Сушка горячим воздухом 50-60°C в течение 2 минут. Максимальный глянец краска получает при сушке горячим воздухом
Разбавитель	DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 Медленный DILUENTE 90.911 Сверхмедленный Разбавитель для краски 718 Разбавитель KVOPrint нормальный для ONDAFLUTE 199 (90924) Разбавитель KVOPrint медленный для ONDAFLUTE 200 (90918)
Замедлитель	RITARDANTE INIDORE 90.923 Замедлитель без запаха Замедлитель для краски A-800 Замедлитель KVOPrint ONDAFLUTE 201 (90923)
Дополнительные материалы	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (90.909) Усилитель адгезии до 10%
	Выравнивающая добавка 90.970, макс. 2%.
Очистка	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке.



Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Расфасовка	1 кг, 5 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить. Разбавителя добавляется 5 -10% по массе краски

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 90 нитей/см составляет примерно 30-40 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

В случае недостаточной адгезии краски, особенно при печати на сложных поверхностях, рекомендуется добавить 10% Усилителя адгезии 90.908. Однако в этом случае срок годности краски составит макс. 8 часов.

ЦВЕТА:

KV09-0165	KVOPrint ONDAFLUTE белая покрывная (85100)
KV09-0164	KVOPrint ONDAFLUTE черная (85700)
KV09-0190	KVOPrint ONDAFLUTE прозрачная (85800)

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

