

Краска сольвентная KVOPrint VINILFLAT KV09-***

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Матовая однокомпонентная сольвентная краска на виниловой основе

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Серия F&T (Food and Toys), не содержит свинец и тяжёлые металлы, соответствует нормативу EN71
- Высокая кроющая способность
- Хорошая внешняя прочность
- Хорошая химическая стойкость
- Быстрое высыхание

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска KVOPrint VINILFLAT подходит для печати на клейком ПВХ, поликарбонате, АБС и акриловых смолах. Хорошая адгезия ко всем виниловым материалам. В основном используется для печати рекламы, POP, наклеек и для графических работ в целом.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	ПВХ, Акрил, АБС, бумага и картон
Сетка	100 - 120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсия стойкая к сольвентным краскам
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 75 Shore
Сушка	При комнатной температуре около 5-10 мин, Сушка горячим воздухом 50-60°C в течение 2 минут. Максимальный глянец краска получает при сушке горячим воздухом
Разбавитель	DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 Медленный DILUENTE 90.911 Сверхмедленный Разбавитель для краски 718 Разбавитель KVOPrint медленный для VINILFAST / VINILFLAT 197 (90918) Разбавитель KVOPrint нормальный для VINILFAST / VINILFLAT 196 (90924)
Замедлитель	RITARDANTE INIDORE 90.923 Замедлитель без запаха Замедлитель для краски А-800 Замедлитель KVOPrint для VINILFAST / VINILFLAT 198 (90923)
Дополнительные материалы	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (90.909) Усилитель адгезии до 10% Выравнивающая добавка 90.970, макс. 2%.
Очистка	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке.
Расфасовка	1 кг, 5 кг



Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Сертификат
безопасности

Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить. Разбавителя добавляется 10 - 15 % по массе краски

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 90 нитей/см составляет примерно 30-40 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

В случае недостаточной адгезии краски, особенно при печати на сложных поверхностях, рекомендуется добавить 10% Усилителя адгезии 90.908. Однако в этом случае срок годности краски составит макс. 8 часов.

ЦВЕТА:

KV09-0160	KVOPrint VINILFLAT база прозрачная	аналог 38800
KV09-0158	KVOPrint VINILFLAT белая покрывная	аналог 38101
KV09-0159	KVOPrint VINILFLAT черная	аналог 38700
KV09-0161	KVOPrint VINILFLAT желтая лимонная	аналог 38201
KV09-0162	KVOPrint VINILFLAT красная	аналог 38303
KV09-0163	KVOPrint VINILFLAT синяя ультрамарин	аналог 38403

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

