ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

KVOtrade

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

**Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати**

# Вспомогательные материалы для пластизолевых красок (добавки)

| Артикул | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| AM0210.11.1 | Загуститель для пластизолевых красок PLAST PF ADDESANTE 740 | Добавка для повышения вязкости пластизолевых красок. Вязкость краски **увеличивается через 4 часа** после смешивания с данным загустителем. Добавляется в краску до 1% |
| AM0210.20.1 | Добавка для улучшения эластичности пластизолевых красок PLAST PF ADDITIVO E | Добавка для повышения эластичности пластизолевых красок. Рекомендуется при печати на синтетических эластичных тканях. Добавляется в краску до 5% |
| AM0210.41.1 | Усилитель адгезии для пластизолевых красок PLAST PF PROMOTEX | Добавка позволяет увеличить адгезию и устойчивость краски. Используется при печати на синтетических тканях, в том числе имеющих пропитку. Добавляется в краску от 15 до 25% **Снижает вязкость краски** **Краску необходимо сработать за 6-8ч** |
| KV06-0045 | Разбавитель для пластизолевых красок KVOPrint REGULATOR 0045 | Этот пластификатор увеличивает текучесть краски и придает ей большую эластичность и мягкость после сушки. Добавляется в краску в количестве 1-3%. |
| KV06-0046 | Вспенивающая добавка KVOPrint PUFF 0046 | Вспенивающая добавка для использования с цветными пластизолевыми красками. Сушки при 150°С достаточно для достижения эффекта. Добавляется в краску в количестве от 5 до 20% в зависимости от необходимого эффекта большего или меньшего объема. |
| KV06-0182 | Катализатор для пластизолевых красок KVOPrint CROSSLINKER 0182 | Используется для увеличения адгезии (стойкости) пластизолевых красок к стирке. Добавляется в краску 1-3 %. **Приготовленную смесь следует использовать в течение 6 часов**. |
| KV17-0209 | Разбавитель для пластизолевых красок KVOPrint REDUCER 0209 | Этот пластификатор снижает вязкость краски и увеличивает эластичность и мягкость после сушки. Добавляется в краску в количестве 1-3%. |
| KV17-0227 | Вспенивающая добавка KVOPrint NEW PUFF ADDITIVE 0227 | Вспенивающая добавка для использования с цветными пластизолевыми красками. Сушки при 150°С достаточно для достижения эффекта. Добавляется в краску в количестве 10-30%. **Практически не снижает яркость получившихся красок** (черный цвет остается черным, а не серым). Вспенка получается эластичной. Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. Сетка макс. 55нит/см |

ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176



| | | |
|---|---|---|
| KV17-0229 | Добавка в пластизолевую краску для печати высоких слоев KVOPrint NEW HD 0229 | Добавка используемая для трафаретной печати высоких слоев. Добавляется в краску 20-60%. Печатается на трафаретах с высоким слоем фотоэмульсии. **Не снижает яркость получившихся красок** (черный цвет остается черным, а не серым). Сетка макс 55нит/см. |
| KV17-0230 | Загуститель для пластизолевых красок KVOPrint THICKNER 0230 | Загуститель используется для повышения вязкости пластизольных красок.<br>Добавляется в краску в количестве 2-5%.<br>Тщательно перемешать.<br>Дать смеси время 1-2 часа выстоятся перед печатью. |

*Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.*
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.*