ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

KVOtrade

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

Цветные пластизолевые краски KVOPrint KV06 OPAQUE

KV06-0***

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Цветные пластизолевые высококроющие краски для текстильной печати.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходные кроющие свойства
- Яркие цвета, широкий диапазон цветов
- Хорошие печатные свойства
- Мягкая на ощупь
- Хорошая эластичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для прямой и трансферной печати на крое и готовой одежде.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Запечатываемый материал	Хлопок 100%, Смесевые ткани (хлопковые с синтетическими волокнами) Ткани могут быть как белые, так и окрашенные.
Сетка	до 120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсии стойкие к пластизолевым краскам
Ракель	Применение различного профиля и жесткости ракеля позволяет получить любой необходимый конечный отпечаток
Сушка	При температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут.
Разбавитель	KVOPrint REDUCER KV17-0209 добавляется до 5%
Загуститель	KVOPrint THICKNER KV17-0230 добавляется в количестве 2-5%
Очистка	Смывка KVOPrint SCREENCLEAN KV07-0028
Хранение	Вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °С.
Расфасовка	5 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Краска готова к применению.
Перед печатью краску следует тщательно перемешать.
Цвета можно смешивать между собой в любом соотношении, тем не менее, не рекомендуется смешивать более чем 3 цвета одновременно.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для получения наилучшей кроющей способности и яркости краски важно при печати установить оптимальный печатный зазор (off-contact) и давление ракеля таким образом, чтобы получалась плотная поверхностная пленка краски, а не проникновение в подложку.

ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

СУШКА

Сушка краски должна производиться при температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут. Пластизолевые краски KVOPrint KV06 OPAQUE являются термопластичными красками, поэтому только полная и правильная сушка краски обеспечит ее полное сцепление и как следствие достижение требуемых конечных свойств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.
Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть не постоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.
- При использовании ИК-сушки некоторые красные и белые цвета могут отражать излучение, следовательно, необходимо увеличить время сушки.
- Не допускайте пересушивания краски под промежуточной сушкой. Это может привести к снижению стойкости отпечатка. В различных типах промежуточных сушек регулировка времени и мощности сушки производится по-разному, поэтому всегда предварительно определяйте оптимальные условия опытным путем.

Следует помнить, что изделия, запечатанные пластизолевыми красками нельзя подвергать прямому глажению, отбеливанию или сухой чистке.

Перед началом печати убедитесь, что ракель, контрракель, трафарет полностью отчищены от остатков предыдущей краски, чтобы избежать возможного изменения цвета и качества печати.

ЦВЕТА

Артикул	Наименование
KV06-0481-005	Краска Белая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint WHITE OPAQUE 0481
KV06-0482-005	Краска Черная кроющая на пластизолевой основе KVOPrint BLACK OPAQUE 0482
KV06-0483-005	Краска Желтая лимонная кроющая на пластизолевой основе KVOPrint LEMON YELLOW OPAQUE 0483
KV06-0484-005	Краска Желтая золотая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint GOLD YELLOW OPAQUE 0484
KV06-0485-005	Краска Оранжевая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint ORANGE OPAQUE 0485
KV06-0486-005	Краска Красная кроющая на пластизолевой основе KVOPrint RED OPAQUE 0486 в упак. 5КГ
KV06-0487-005	Краска Красная карминовая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint CARMINE RED OPAQUE 048 7
KV06-0488-005	Краска Фуксия кроющая на пластизолевой основе KVOPrint FUCHSIA OPAQUE 0488
KV06-0489-005	Краска Зеленая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint GREEN OPAQUE 0489
KV06-0490-005	Краска Синяя кроющая на пластизолевой основе KVOPrint BLUE OPAQUE 0490
KV06-0491-005	Краска Темно-Синяя кроющая на пластизолевой основе KVOPrint NAVY BLUE OPAQUE 0491
KV06-0492-005	Краска Фиолетовая кроющая на пластизолевой основе KVOPrint VIOLET OPAQUE 0492

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.