ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

KVOtrade

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

Триадные пластизолевые краски KVOPrint KV06

KV06-0178 (0179 /0180 /0181)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Триадная пластизолевая краска для полноцветной растровой печати по текстилю. Обладает глянцевым эффектом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хорошая эластичность
- Высокая насыщенность цветов
- Быстрая промежуточная сушка
- Очень низкая «липкость», мягкая на ощупь
- Превосходная печать «мокрым по мокрому»
- Низкая кроющая способность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для прямой печати на крое и готовой одежде.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Запечатываемый материал	Хлопок 100%, Смесевые ткани (хлопковые с синтетическими волокнами) Ткани могут быть как белые, так и окрашенные.
Сетка	до 120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсии стойкие к пластизолевым краскам
Ракель	Применение различного профиля и жесткости ракеля позволяет получить любой необходимый конечный отпечаток
Сушка	При температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут.
Разбавитель	KVOPrint REDUCER KV17-0209 добавляется до 5%
Загуститель	KVOPrint THICKNER KV17-0230 добавляется в количестве 2-5%
Очистка	Смывка KVOPrint SCREENCLEAN KV07-0028
Хранение	Вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °С.
Расфасовка	5 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Краска готова к применению.
Перед печатью краску следует тщательно перемешать.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Краски данной серии предназначены для печати на белые подложки
При печати на цветных тканях без подложки оттенки цветов могут сильно отличатся от ожидаемого.

СУШКА

Сушка краски должна производиться при температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут. Пластизолевые краски данной серии являются термопластичными красками, поэтому только

полная и правильная сушка краски обеспечит ее полное сцепление и как следствие достижение требуемых конечных свойств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.
Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть не постоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.
- При использовании ИК-сушки некоторые красные и белые цвета могут отражать излучение, следовательно, необходимо увеличить время сушки.
- Не допускайте пересушивания краски под промежуточной сушкой. Это может привести к снижению стойкости отпечатка. В различных типах промежуточных сушек регулировка времени и мощности сушки производится по-разному, поэтому всегда предварительно определяйте оптимальные условия опытным путем.

Следует помнить, что изделия, запечатанные пластизолевыми красками нельзя подвергать прямому глажению, отбеливанию или сухой чистке.

Перед началом печати убедитесь, что ракель, контрракель, трафарет полностью отчищены от остатков предыдущей краски, чтобы избежать возможного изменения цвета и качества печати.

ЦВЕТА

Артикул	Наименование
KV06-0178-010	Пластизолевая краска триадная маджента KVOPrint MAGENTA 0178
KV06-0179-010	Пластизолевая краска триадная желтая KVOPrint YELLOW 0179
KV06-0180-010	Пластизолевая краска триадная циан KVOPrint CYAN 0180
KV06-0181-010	Пластизолевая краска триадная черная KVOPrint BLACK 0181

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.