ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

KVOtrade

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

Флуоресцентные пластизолевые краски SUPERKIM SUPER PLS FLO

PLSFL***

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия флуоресцентных пластизолевых красок для текстильной печати.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Яркий флуоресцентный эффект
- Превосходные кроющие свойства
- Мягкость на ощупь
- Высокая эластичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для прямой печати на крое и готовой одежде.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Запечатываемый материал	Хлопок 100%, Смесевые ткани (хлопковые с синтетическими волокнами) Ткани могут быть как белые, так и окрашенные.
Сетка	до 43 нитей/см
Эмульсия	Эмульсии стойкие к пластизолевым краскам
Ракель	Применение различного профиля и жесткости ракеля позволяет получить любой необходимый конечный отпечаток
Сушка	При температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут.
Разбавитель	KVOPrint REDUCER KV17-0209 добавляется до 5%
Загуститель	KVOPrint THICKNER KV17-0230 добавляется в количестве 2-5%
Очистка	Смывка KVOPrint SCREENCLEAN KV07-0028
Хранение	Вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °С.
Расфасовка	10 кг (продукт фасуется)
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Краска готова к применению.
Перед печатью краску следует тщательно перемешать.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

При печати на тёмных тканях, краску серии SUPERKIM SUPER PLS FLO рекомендуется наносить на белую подложку. В таких случаях, для нанесения белой подложки, лучше использовать белую краску на пластизолевой основе KVOPrint WHITE SUPER BRIGHT 0208 или другие.

Для получения наилучшей кроющей способности и яркости краски важно при печати установить оптимальный печатный зазор (off-contact) и давление ракеля, таким образом, чтобы получалась плотная поверхностная пленка краски, а не проникновение в подложку.

ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru

ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

СУШКА

Сушка краски должна производиться при температуре 150-160 °С в течение 2-3-х минут. Пластизолевые краски серии SUPERKIM SUPER PLS FLO являются термопластичными красками, поэтому только полная и правильная сушка краски обеспечит ее полное сцепление и как следствие достижение требуемых конечных свойств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.
Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть не постоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.
- При использовании ИК-сушки некоторые красные и белые цвета могут отражать излучение, следовательно, необходимо увеличить время сушки.
- Не допускайте пересушивания краски под промежуточной сушкой. Это может привести к снижению стойкости отпечатка. В различных типах промежуточных сушек регулировка времени и мощности сушки производится по-разному, поэтому всегда предварительно определяйте оптимальные условия опытным путем.

Следует помнить, что изделия, запечатанные пластизолевыми красками нельзя подвергать прямому глажению, отбеливанию или сухой чистке.

Перед началом печати убедитесь, что ракель, контрракель, трафарет полностью отчищены от остатков предыдущей краски, чтобы избежать возможного изменения цвета и качества печати.

ЦВЕТА

Артикул	Наименование
PLSFLYEL-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо желтая SUPER PLS FLO Yellow
PLSFLGRE-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо зеленая SUPER PLS FLO Green
PLSFLRED-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо красная SUPER PLS FLO Red
PLSFLORNG-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо оранжевая SUPER PLS FLO Orange
PLSFLPINK-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо розовая SUPER PLS FLO Pink
PLSFLBLU-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо синяя SUPER PLS FLO Blue
PLSFLFSHA-10	SUPERKIM Краска пластизолевая флуо фуксия SUPER PLS FLO FUSHIA

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.