

Сольвентная краска для печати по воздушным шарам KVOPrint BALLOON KV18

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однокомпонентная сольвентная краска для трафаретной печати по воздушным шарам

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для печати по воздушным шарам из латекса
- Быстро сохнет
- Превосходная кроющая способность и эластичность
- Очень хорошая устойчивость к истиранию
- Полуглянцевая (сатиновая)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Запечатываемый материал	Латекс
Рекомендуемая Сетка	90 нитей/см
Эмульсия	Эмульсия стойкая к сольвентным краскам
Ракель	Жёсткость 70 - 75 Shore / 85-90 Shore
Сушка	При комнатной температуре не более 5 мин, Сушка горячим воздухом в течение 20-40 сек
Замедлитель	Замедлитель Retarder 0676 (арт. KV18-0676)
Очистка	Смывка KVOPrint SCREEN CLEAN (универсальная) KV10-0061
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке при температуре не более 40°C вдали от источников тепла Краску не рекомендуется перевозить и хранить при отрицательных температурах
Расфасовка	1 кг
Расход краски	60 кв.м. / кг (сетка 90.40 н/см)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости добавить замедлитель 5 -10% по массе краски

ПЕЧАТЬ

Краску следует наносить воздушный шар в надутом состоянии, чтобы избежать искажений изображения

После печати не сдувайте шар, пока краска не высохнет, чтобы избежать ее подлипания и порче продукции

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 90 нитей/см составляет примерно 60 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

ЦВЕТА:

Артикул	Цвет
KV18-0674	Белый
	Черный
	Прозрачный
	Желтый GS
	Желтый RS
	Оранжевый
	Красный YS
KV18-0675	Красный BS
	Маджента
	Фиолетовый
	Синий
	Зеленый

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.